## LOCTITE.



# Loctite® 3090

Zweikomponenten-Klebstoff zum Ausfüllen großer Spalte

Loctite® 3090 stellt die neueste Entwicklung auf dem Gebiet der Zweikomponenten-Klebstofftechnologie dar und vereint hohes Spaltfüllvermögen mit hoher Klebkraft und schneller Aushärtung.



## Loctite® 3090

### Zweikomponenten-Klebstoff zum Ausfüllen großer Spalte

- Spaltfüllvermögen:
  - bis 5 mm
- Gelförmig:
  - tropffrei
- Für Anwendungen über Kopf und senkrechten Flächen
- Innovative 2-K-Technologie:
  - Der Aktivator ermöglicht maximale Kontrolle über die Aushärtegeschwindigkeit - so ist die Aushärtung unabhängig von Temperatur, Feuchtigkeit etc.
- Hervorragende Klebeeigenschaften auf vielen unterschiedlichen Materialien:
  - Metall
  - den meisten Kunststoffen\*, z.B. PVC, ABS, PC

  - poröse / absorbierenden Materialien wie Holz, Papier, Karton, Leder und Textilien

#### • Praktische Spritzenverpackung:

- präzise und saubere Auftragung mit dem statischen Mischer erzielt kontrolliertes Mischverhältnis

Loctite® 3090: IDH 1379599

#### **Technische Daten**

Farbe/Aussehen	nicht ausgehärtet	klar
	ausgehärtet	klar / leicht trüb
Viskosität		gelförmig, thixotrop
Mischverhältnis (Volumen)		10:1
Verarbeitungszeit		90 – 180 Sek.
Funktionsfestigkeit		2 - 4 min.
Endfestigkeit		24 h

### Eigenschaften des ausgehärteten Materials

	Spalt	0,05 mm	0,5 mm	2,0 mm	
Zugscherfestigkeit von Überlappungsklebungen,	Stahl (sandgestrahlt)	22,9 N/mm <sup>2</sup>	15,1 N/mm <sup>2</sup>	8,2 N/mm <sup>2</sup>	
ISO 4587, nach 24 Stunden, 22 °C	PVC	9,1 N/mm <sup>2</sup>	15,1 N/mm <sup>2</sup>	9,5 N/mm <sup>2</sup>	
	Polycarbonat	14,2 N/mm <sup>2</sup>	6,4 N/mm <sup>2</sup>	5,2 N/mm <sup>2</sup>	
Hohes Spaltfüllvermögen	bis 5 mm, abhängig von der Geometrie der Klebung				
Temperaturbeständigkeit	-20° bis +80°C (kurzzeitig bis 100°C)				
Beständigkeit gegen Chemikalien	Beständig gegen gebräuchliche industrielle Flüssigkeiten mit Ausnahme von alkalischen und sauren Flüssigkeiten				

Die hierin erscheinenden Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken. Für Empfehlungen und Unterstützung bei der Erstellung von Spezifikationen wenden Sie sich bitte an Ihre Henkel Ansprechpartner.

Henkel AG & Co. KGaA

Standort München Gutenbergstraße 3 85748 Garching Tel: +49 89 9268 0

Fax:+49 89 910 1978 www.loctite.de

Henkel & Cie. AG Salinenstrasse 61 CH-4133 Pratteln 1 Tel: +41 61/825 7000 Fax:+41 61/825 7303 www.loctite.ch



<sup>\*</sup> Für schwer klebbare Kunststoffe oder Elastomere wie z.B. PE, PP, Silikon, etc. wird der Einsatz von Primer Loctite® 770 empfohlen.